4/5/6 (Item 5 from file: 351) Links

Fulltext available through: Order File History

Derwent WPI

(c) 2008 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0005519980 & & *Drawing available* WPI Acc no: 1991-123590/199117 XRPX Acc No: N1991-094905

Superconducting cable e.g. for particle-accelerator magnets - has composite conductors, each containing superconducting filaments in metal matrix, spirally wound round tube for liquid helium

Patent Assignee: NUCLEAR RES COMB IN (NUCL-R) Inventor: SMIRNOV A A; SMIRNOV V I; ZAITSEV L N

Patent Family (1 patents, 1 & countries)

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Туре
SU 1424609	A	19900915	SU 4155633	A	19861202	199117	В

Priority Applications (no., kind, date): SU 4155633 A 19861202

Alerting Abstract SU A

In which the cable is prevented from going normal under the effects of ionising radiation, while optimising the operating conditions of the accumulator, by permitting discrete measurements of radiation.

The cable consists of composite conductors (1), each containing filaments of superconducting material in a metal matrix, spirally wound on tube (4) carrying liquid heliu. Wire transducers (5) are wound between conductors (1). USE - In the windings of pulsed magnets and the lenses of cyclic accelerators for charged particles. Bul.34/15.9.90

Title Terms /Index Terms/Additional Words: SUPERCONDUCTING; CABLE; PARTICLE; ACCELERATE; MAGNET; COMPOSITE; CONDUCTOR; CONTAIN; FILAMENT; METAL; MATRIX; SPIRAL; WOUND; ROUND; TUBE; LIQUID; HELIUM

Class Codes

International Patent Classification

IPC	Class Level	Scope	Position	Status	Version Date
H01B-0012/00	A	I		R	20060101
H01B-0012/00	С	l		R	20060101

File Segment: EPI; DWPI Class: X12; X14

Manual Codes (EPI/S-X): X12-C05A; X12-D06; X14-G02

SUPERCONDUCTING CABLE FOR MAGNETIC ELEMENTS OF ACCELERATORS

Publication number: SU1424609

Publication date: 1990-09-15

Inventor:

ZAJTSEV L N (SU); SMIRNOV A A (SU); SMIRNOV V I (SU)

Applicant:

OBEDINENNYJ I YADERNYKH I (SU)

Classification:

- international:

H01B12/00; H01B12/00; (IPC1-7): H01B12/00

- European:

Application number: SU19864155633 19861202

Priority number(s): SU19864155633 19861202

Report a data error here

Abstract not available for SU1424609

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Partial English Translation of SU1424609

Claims

- 1. A superconducting cable for magnetic elements of accelerators, the cable consisting of superconducting composite wires and bifilarly wound over the whole length at least one wire sensor on the base of superconducting material in thermal and electrical insulation, characterized in that in order to prevent transitions of the superconducting cable to a normal state under the action of ionizing radiation and optimization of the regimen of operation of the accelerator by creation of the possibility for discrete measurement of a dose of radiation, the sensors are dosimeters of ionizing radiation, each of which upon transition to a normal state fixes the dose of radiation that is less than the dose of radiation leading to transition to a normal state of the superconducting composite wires.
- 2. The cable according to claim 1, characterized in that it comprises an external wire band, fixing the position of components of a superconductor.

(51)5 H O1 B 12/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

BCECOHORHAR

FINITERTHO TEANHARREN

SHOTERA

Н АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (46) 15.09.90.Бюл. № 34
- (21) 4155633/24-07
- (22) 02,12,86
- (71) Объединенный институт ядерных исследований
- (72) Л.Н.Зайцев, А.А.Смирнов и В.И.Смирнов
- (53) 621,315 (088.8)
- (56) Патент Великобритании ₱ 2126028, кл. Н 02 Н 7/00, 5/04.
- (54) СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ МАГ-НИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСКОРИТЕЛЕЙ
- (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к технической сверхпроводимости. Цель изобретения предотвращение переходов сверхпроводящего кабеля в нормальное состояние

под воздействием нонизирующего облучения и оптимизации режима работы ускорителя. Кабель содержит композитные провода 1, содержащие волокна из сверхпроводящего материала в металлической матрице, спирально намотанные на трубку 4, предназначенную для пропускания жидкого гелия. Между проводами 1 бифилярно намотаны проволочные датчики 5 на основе сверхпроводящего материала в тепловой и электрической изоляции. Для исключения подвижки свержпроводящих проводов пространство между ними заполнено эпоксидным компаундом, а по периферии сверхпроводник может содержать проволочный бандаж и наружную изоляцию. 9. 1 э.п. ф-лы, 1 кл.

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано при изготовлении обмоток импульсных магнитов и линэ цикличестких ускорителей заряженных частиц.

Цель - предотвращение переходов сверхпроводящего кабеля в нормаль- ное состояние под воздействием иони- зирующего облучения и оптимилация ре- 10 жима работы ускорителя путем создания возможности дискретного измерения дозы облучения.

На чертеже представлен один из вариантов выполнения сверхпроводящет 15 го кабеля.

Сверхпроводящий кабель содержит сверхпроводящие композитные провода 1, содержащие волокна из сверхпроводящего материала 2 в металлической 20 матрице 3, спирально намотаниые иа трубку 4, предназначенную для пропускания в условиях эксплуатации охлаждающего жидкого гелия, которую обычно изготавливают из материала с высо- 25 кой теплопроводностью, например мельхиора.

Кабель содержит по всей длине бифилярно намотанные проволочные датчики 5 на основе сверхпроводящего мате—30 риала, заключенные в тепловую и электрическую изоляцию 6. Для исключения подвижки сверхпроводящих композитных проводов пространства между ними заполнены эпоксидным компаундом 7, а 35 по периферии сверхпроводник содержит проволочный бандаж 8, например из нихрома, и наружную изоляцию 9.

Такое конструктивное выполнение позволяет контролировать степень ра- 40 диационного нагрева обмотки путем регистрации переходов в нормальное состояние проволочных датчиков 5, ток в которых изменяется в соответствии с током в обмотке импульсного магнит- 45 ного элемента. Ток в каждом датчике изменяется по амплитуде таким образом, чтобы отношение поглощенной дозы излучения, приводящее к переходу датчика D_d к дозе, приводящей к пе- 50 реходу всей обмотки D_d, поддерживалось постоянным, т.е.

 $D_d/D_o = const < 1.$

Выбор порога регистрации для каждого датчика определяется величиной D_d/D_o, например 0,9 — для первого датчика, 0,8 — для второго и т.д. На-

личие проволочного стягивающего бандажа 8 дает возможность сгибать сверхпроводник с малым радиусом закругления, Укрепление композитных проводов 1 с целью уменьшения их движения не только улучшает технологические параметры кабеля, но и является дополнительным средством предотвращения преждевременных переходов. Переход датчиков в нормальное состояние регистрируется прибором, чувствительным к изменению напряжения, так как напряжение на выподах датчиков при переходе становится отличным от нуля. Регистрация перехода датчика при D_d / D_e , близким к единице, может быть использована в качестве управляющего сигнала для быстрого ачарийного вывода пучка из ускорителя и предотвращения дальнейшего разогр**ева магнит**ного элемента, устраняя таким образом опасность возникновения аварийной ситуации. Регистрация переходов датчиков с малыми эначениями $\mathrm{D}_{\mathrm{A}}/\mathrm{D}_{\mathrm{o}}$ дает информацию о величине потерь заряженных частиц в данных магнитных элементах ускорителя и может быть использована для оптимизации режимов работы ускорителя.

Таким образом, предложенное устройство дает возможность предотвращать переходы магнитных элементов в нормальное состояние вследствие радиационного нагрева, а также получать информацию о величине потерь пучка. Формула изобретеиия


1. Сверхпроводящий кабель для нагнитных элементов ускорителей, состоящий из сверхпроводящих композитных проводов и бифилярно намотанного по всей длине по меньшей мере одного проволочного датчика на основе сверхпроводящего материала в тепловой и электрической изоляции, о т л и ч аю щ и й с я тем, что, с целью предотвращения переходов сверхпроводящего кабеля в нормальное состояние под воздействием конизирующего облучения и оптимизации режима работы ускорителя путем создания возможности дискретного измерения доз облучения, датчики представляют собой дозиметры ионизирующего излучения, каждый из которых при переходе в нормальное состояние фиксирует дозу излучения, меньшую дозы излучения приводящ**ей к** переходу в нормальное состояние сверкпроводящих композитных проводов.

2. Кабель по п.1, о т л и ч а ю - ружный проволочный бандаж, фиксирующийся тем, что он содержит на-

Редактор В.Фельднан

Заказ 3324

щий положение компонентов сверхпроводника.



ı	В.Фельднан	Составитель в панцырный Техред Л.Олийнык	Корректор	С. Пекнар	
2	4	Тираж 439	Подписное		
	ВНИИТИ Государ	оственного комитета СССР		•	
	по делам изс	бретений и открытий			
	113035, Москва, Ж	(-35, Раушская наб., д. <i>4</i>	4/5		